


WDVS mit Steinwolle Produktübersicht









www.chance-energiesparen.at

ROCKWOOL[®]
SCHMELZPUNKT
≥ 1000 °C
DÄMMT PERFEKT & BRENNT NICHT

Alle Produkte und technischen Daten auf einen Blick.



Wärmedämm-Verbundsysteme mit Steinwolle: Für jede bauliche Maßnahme geeignet.

	Platten			Lamellen		
	Coverrock 035	RP-PT 040	RP-PT-L	Speedrock I	Speedrock II	RP-PL
						
Eigenschaften						
Produktart (ÖNORM B6000)	MW-PT	MW-PT	MW-PT	MW-PT	MW-PT	MW-PT
Euroklasse (ÖNORM EN 13501-1)	A1 nicht brennbar	A1 nicht brennbar	A1 nicht brennbar	A1 nicht brennbar	A1 nicht brennbar	A1 nicht brennbar
Schmelzpunkt (DIN 4102-17)	> 1000 °C	> 1000 °C	> 1000 °C	> 1000 °C	> 1000 °C	> 1000 °C
Nennwert der Leitfähigkeit (ÖNORM EN 13162)	$\lambda_D =$ 0,036 W/(mK)	$\lambda_D =$ 0,040 W/(mK)	$\lambda_D =$ 0,040 W/(mK)	$\lambda_D =$ 0,041 W/(mK)	$\lambda_D =$ 0,041 W/(mK)	$\lambda_D =$ 0,041 W/(mK)
Wasserdampf-Diffusions- widerstandszahl (ÖNORM EN 12086)	$\mu = 1,4$	$\mu = 1,4$	$\mu = 1,4$	$\mu = 1,4$	$\mu = 1,4$	$\mu = 1,4$
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene (ÖNORM EN 1607)	$\sigma_{mt} \geq 5$ kPa	$\sigma_{mt} \geq 15$ kPa	$\sigma_{mt} \geq 10$ kPa	$\sigma_{mt} \geq 80$ kPa	$\sigma_{mt} \geq 80$ kPa	$\sigma_{mt} \geq 40$ kPa
Besonderheiten	Zweischicht- charakteristik	keine	keine	einseitig beschichtet	beidseitig beschichtet	keine
Abmessungen in mm	800 x 625	800 x 625	800 x 625	1200 x 200	1200 x 200	1200 x 200
Dicken in mm	60, 80, 100, 120, 140, 160, 180	40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160	20, 30	40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200	40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200	50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200*
m ² pro Platte/Lamelle	0,5	0,5	0,5	0,24	0,24	0,24

* Dicken > 200 mm auf Anfrage

Rockwool Putzträgerplatten und -lamellen sind Bestandteile von WDV-Systemen und werden ausschließlich über Hersteller von WDV-Systemen vertrieben.

ROCKWOOL
DÄMMT PERFEKT & BRENNT NICHT

ROCKWOOL
Handelsgesellschaft m.b.H.
1120 Wien
Eichenstraße 38
Telefon: (01)797 26-0
Telefax: (01)797 26-29
www.rockwool.at

Unsere technischen Informationen geben den Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder, verwenden Sie bitte deshalb die jeweils neueste Auflage, da sich Erfahrungs- und Wissensstand stets weiterentwickeln. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Unseren Geschäftsbeziehungen mit Ihnen liegen stets unsere Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen in der jeweils neuesten Fassung zugrunde, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zur Verfügung stellen.